

## Сверхпрочные клеевые стержни универсальные

Специальный состав с высокой  
прозрачностью и максимальной адгезией

### Профессиональные технические характеристики:

- Склеивание: 170–180 °С
- Размягчение: 85 °С
- Затвердевание: 25–30 сек.
- Вязкость: 25000 cps / 160 °С



# Сверхпрочные клеевые стержни

## Универсальные

### Сверхстойкая адгезия:

- стекло
- дерево
- металл
- войлок
- бумага
- картон
- кожа
- ткань
- пластик
- камень
- ковровые покрытия
- керамические изделия



**25-30**

Время схватывания, сек.

**85 °C**

Температура размягчения

**170-180 °C**

Температура склеивания

**25000 cps**

Вязкость при 160 °C

Диаметр, мм	Длина стержня, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Вес в упаковке, г	Упаковка	Артикул
11	200	12	240	Картонная коробка	06856-12
	300	34	1000	Пакет ПЭ	06856-12-1
7	150	6	38	Картонная коробка	06855-6
	150	30	187	Пакет ПЭ	06855-30